

ТЕХНИЧКА СВОЈСТВА КАМЕНА ЗА ИВИЧЊАКЕ

- Прописани технички услови за архитектонски грађевински камен – СРПС Б.Б3.200
- Спољашње облагање хоризонталних површина означених са СХ-2:
- Петрографска врста стене: ГРАНИТ
- Чврстоћа на притисак (МПа): мин.120
- Чврстоћа на савијање (МПа): мин.12
- Отпорност на хабање стругањем по Беме-у ($\text{cm}^3/50\text{cm}^2$): макс. 14
- Порозност (%): макс.7
- Упијање воде (%): макс. 2
- Постојаност на дејство мраза: Постојан

Приликом уградње ивичњака извођач мора имати атест издат од стране акредитоване институције.